

# HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ



Суперэластичная высокоадгезивная сухая клеевая смесь белого цвета на цементной основе для укладки крупноформатных облицовочных плит из керамогранита, керамики и натурального камня. Водостойкая. Морозостойкая.

## Классификация

HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ - цементный клей (C) с улучшенными техническими характеристиками [2], тиксотропный (T), с увеличенным временем открытого слоя (E), с повышенной эластичностью [S2] относится к классу C2 TE S2 согласно классификации Европейских Норм EN 12004/12002 и ГОСТ Р 56387.

## Описание материала

HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ — суперэластичная сухая клеевая смесь на основе белого портландцемента, в качестве заполнителя используются кварцевые пески с избирательным гранулометрическим составом. Содержит специальные модифицирующие добавки, придающие продукту после разведения водой эластичность и высокую адгезию на традиционных строительных основаниях.

Эластичные свойства HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ компенсируют возникающие напряжения между плитками и основаниями при их структурных и температурных деформациях.

Клей HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ — водо-, морозостойкий.

Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста.

## Области применения

HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ — суперэластичная клеевая смесь, предназначенная для укладки любого типа плитки из керамогранита, тонкого керамогранита усиленного сеткой (керлит) керамики и натурального влагостойчивого камня, крупного формата свыше 120x60 см, а также стеклянной и керамической мозаики.

HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ предназначена для облицовки стен и полов в жилых и промышленных зданиях, внутри и снаружи помещений, в том числе на основаниях с повышенными эксплуатационными или вибрационными нагрузками.

Типичные варианты применения HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ:

- жилые и промышленные здания;
- аэропорты, ж/д вокзалы;
- супермаркеты, торговые центры, склады;
- фасады, балконы, террасы;
- бетонные лестничные марши и площадки;
- промышленные полы;
- «тёплые» полы с электрическим и водяным подогревом, основания с высокими эксплуатационными и вибрационными нагрузками и т.п.

Особенно рекомендуется для применения на поверхностях, подверженных перепадам температур, которые приводят к дифференцированному расширению плитки и основания. Клей может применяться для укладки плиточной облицовки методом «плитка на плитку» (только внутри помещений).

## Основания

HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ рекомендуется применять для облицовки поверхностей/конструкций, подверженных повышенным деформационным нагрузкам в процессе эксплуатации:

- цементные и цементно-песчаные стяжки или штукатурки (срок созревания 28 дней),
- сборный и монолитный бетон (срок созревания 6 месяцев),
- стены из кирпича или лёгких блоков,
- минеральные основания во влажных помещениях с гидро-

изоляция, выполненной гидроизоляционными составами ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO и HIDROFLEX,

- гипсовая штукатурка, гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, гипсолитовые панели,
- существующие покрытия из керамической плитки (только внутри помещений).

Применяется для укладки следующих материалов:

- керамическая плитка;
- клинкер;
- керамогранит;
- тонкие плиты из керамогранита, в том числе усиленные сеткой (керлит);
- натуральный камень, устойчивый к воздействию влаги;
- мозаика стеклянная и керамическая.

## Инструкция по применению

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея. Перед началом работ поверхность основания необходимо обеспылить или загрунтовать. Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +5 °С до +30 °С. Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться не менее 28 дней. Остаточная влажность оснований на цементной основе не должна превышать 3 %, ангидритных и гипсовых оснований 0,5 %. Основания должны быть прочными, ровными и обладать достаточными несущими способностями. Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных участков. Плоскостность основания проверяется по всем направлениям двухметровой металлической рейкой, опирающейся на подстилающий слой. Перепад уровней не должен превышать 3 мм. Основание полов с неровностями при необходимости выровнять самонивелирующимися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S10 EXPRESS, LITOLIV S30, LITOLIV S50 либо ровнителями LITOKOL CR30, LITOLIV BASIS, стены выровнять штукатурными смесями LITOGIPS, LITOPLAN, LITOPLAN RAPID, BETONKOL K7, BETONKOL K9.

Внимание! Перед нанесением HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ на сухую штукатурку, гипсовые и ангидритные основания предварительно загрунтовать грунтовкой PRIMER N-м, для уменьшения влагопоглощения основания и увеличения адгезии. Сильновпитывающие цементные основания загрунтовать грунтовкой PRIMER C-м. При необходимости грунтовку возможно нанести в два слоя.

Укладку плитки можно начинать после полного высыхания грунтовки.

Гидроизоляция во влажных помещениях (HIDROFLEX, ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, AQUAMASTER) и в бассейнах (ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, COVERFLEX, AQUAMASTER), должна быть выполнена в соответствии техническими рекомендациями и технологическими картами на данные материалы.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО РАСТВОРА

Смешать в чистой ёмкости 6,0-6,6 л чистой воды и 20 кг сухой клеевой смеси HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ. Всыпать клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании электродрелью со специ-

альной миксерной насадкой до получения однородного пластичного раствора без комочков. Полученный клеевой раствор выдержать 5-10 минут для дозревания. После повторного перемешивания клей готов к применению.

#### НАНЕСЕНИЕ

Клей HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ наносится на основание зубчатым шпателем. Клей равномерно распределяется на поверхности основания гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной шпателя наносит гребенчатый клеевой слой. Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата плитки. Оптимальная толщина клеевого слоя — до 5 мм.

При работе внутри помещения площадь покрытия клеем тыльной стороны плитки должна составлять не менее 65–70 %, а при наружных облицовках покрытие клеем тыльной стороны плитки должно быть 100 %.

При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при облицовке:

- полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
- плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
- крупноформатной плиткой,
- тонкими плитами из керамогранита (например «Керлит»),
- наружных поверхностей и фасадов.

Рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии, и чтобы избежать образования пустот под облицовкой. В этом случае расход клея увеличивается.

| Формат плитки, мм         | Размер зубцов шпателя, мм | Средний расход клея, кг/м <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------------|--|
| От 10 x 10 до 50 x 50     | 4                         | 2,5                                    |
| от 100 x 100              | 6                         | 3–3,5                                  |
| от 120 x 245 до 200 x 200 | 8                         | 4–4,5                                  |
| от 200 x 300 до 300 x 300 | 10                        | 5                                      |
| более 300 x 300           | 12–15                     | 6                                      |

Клеевой раствор следует наносить на площадь, которую можно облицевать в течение 30 минут (время до начала плёнообразования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от степени водопоглощения основания и условий окружающей среды (температура, вентиляция, влажность и т. д.). Проверив на ощупь поверхность клея, убедиться в отсутствии поверхностной плёнки. При её наличии провести по клеевому слою зубчатым шпателем и нанести дополнительно небольшое количество клея.

#### УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движением. Не рекомендуется укладывать плитки встык. Плитки должны быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать размеру плиток. Для обеспечения одинаковой ширины шва применяются пластмассовые крестики соответствующего размера.

| Размер плитки, мм     | Ширина шва, мм |
|-----------------------|----------------|
| до 100x100            | от 2 до 3      |
| от 100x200 до 200x200 | от 3 до 4      |
| от 200x300 до 300x300 | от 4 до 5      |
| Более 300x300         | от 5 до 10     |

Корректировать положение плитки можно в течение 30 минут после укладки (в зависимости от вида основания).

При укладке соблюдать компенсационные и деформационные швы. В местах стыка с вертикальными поверхностями рекомендуется оставлять зазор шириной минимум 5 мм. Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия воды в течение первых 24 часов, а также, в течение первых 5–7 дней, от мороза и прямых солнечных лучей.

#### ЗАТИРКА ШВОВ

Перед затиркой швов убедиться в том, что клей под плиткой полностью высох. Время высыхания клея зависит от вида основания и толщины клеевого слоя.

Затирку межплиточных швов можно выполнять не ранее чем через 24 часа после окончания работ по укладке плитки (при минимальной толщине клеевого слоя).

Для аккуратной и окончательной отделки швов рекомендуются затирки на цементной основе LITOCOLOR, LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 LUXURY, LITOCHROM 3-15.

В случае высоких требований к прочности, износостойкости, водонепроницаемости и к химической стойкости межплиточных швов, применять двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол, EPOXYSTUK X90, STARLIKE, STARLIKE EVO, EPOXYELITE.

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте.

#### ОЧИСТКА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом или шлифованием.

## Рекомендации

- Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
- Облицовочные работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5 °С до +40 °С.
- При пониженной температуре окружающей среды, повышенной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, время твердения клея увеличивается.
- Слишком жаркая или ветреная погода может сократить оптимальное время открытого слоя клея перед приклеиванием плитки, в течение которого HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ находится в активном состоянии (готовым для укладки плиток). Во избежание этого рекомендуется проводить шпателем по поверхности клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить небольшой слой клея на тыльную сторону каждой плитки.
- Не добавлять в продукт известь, цемент.
- Не добавлять воду в раствор, который уже начал схватываться.
- Существующие поверхности из керамической плитки, необходимо предварительно промыть водой с каустической содой [1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения безукоризненно чистой обезжиренной поверхности.
- Не использовать клей на пластиковых, резиновых, деревянных, металлических и обработанных смолами основаниях.
- Клей не рекомендуется для приклеивания стеклянной зеркальной мозаики и мозаики с металлизированным напылением.
- В случае облицовки наружных фасадов клеем HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ высотой более 3-х метров, которые подвержены деформации, перепадам температур, вертикальным нагрузкам, усадке, обратиться в технический отдел для консультации.
- При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее одной недели и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой плитки. Подогрев пола запускается в эксплуатацию не ранее чем через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.
- После твердения или полимеризации шовных материалов облицовку, выполненную из натурального камня впитывающих пород (известняк, мрамор, туф и т.д.), необходимо обработать гидрофобизирующим составом LITOLAST или LITOSTONE PROTECTOR.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

## Меры предосторожности

Хранить в местах недоступных для детей. HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ содержит цемент. При взаимодействии с водой даёт щелочную реакцию. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.к врачу.

## Техническая информация

|  |  |
|--|--|
| Класс по ГОСТ Р 56387-2018, EN 12004   | C2 TE S2   |
| Консистенция   | порошкообразная  |
| Цвет   | белый  |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя   | <0,63  |
| Кол-во воды для затворения смеси, л/кг   | 0,30-0,33 л воды на 1 кг HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ;<br>6,0-6,6 л воды на 20 кг HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ |
| Плотность клеевого раствора, кг/л  | 1,2±0,1  |
| Открытое время, мин  | 30 минут   |
| Время корректировки плитки   | 30 минут   |
| Время жизнеспособности раствора в таре   | 6 часов  |
| Рабочая нагрузка (окончательное затвердевание)   | 14 суток   |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа     | ≥1,0   |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, МПа | ≥1,0   |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах, МПа   | ≥1,0   |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде, МПа             | ≥1,0   |
| Поперечная деформация, мм  | ≥ 5  |
| Сползание, мм  | <0,5   |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм   | 2-5  |
| Температура применения   | от +5 °С до +35 °С   |
| Температура эксплуатации (через 28 суток после укладки)                                    | от -30 °С до +90 °С  |
| Затирка межплиточных швов на стенах  | через 24 часа  |
| Затирка межплиточных швов на полах   | через 24 часа  |

Вышеуказанные рекомендации верны при  $t +20\text{ °C}$  и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ может измениться.

## Срок и условия хранения

Многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем 20 кг. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке.

## Логистическая информация

Бумажный мешок 20 кг. Стандартная паллета: 54 мешка, вес нетто 1080 кг.

# Область применения цементных клеевых смесей Litokol

| Название и класс клея | HYPERFLEX K100 | SUPERFLEX K77, LITOLIGHT K16 | LITOPUS K55 | LITOSTONE K98, LITOSTONE K99 | LITOFLEX K80, LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ, LITOFLEX K80 ECO, LITOFLEX K81 | LITOFLOOR K66 | LITOGRES K44 Белый | LITOGRES K44 ECO | LITOKOL X11 | LITOKOL K17 | LITOKOL K47 |
|-----------------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--|---------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Тип основания         | C2 TE S2       | C2 TE S1                     | C2 TE       | C2F                          | C2E  | C2            | C1 T               | C1               | C0          | C0          | C0          |

## Полы внутри жилых и общественных/коммерческих зданий (пешеходные зоны)

|   |                          |                          |                |           |                |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Стяжки на цементной основе без нагревания   | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | ≤ 60 x 60      | ≤ 90 x 90 | ≤ 90 x 90      | ≤ 60 x 60 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 |
| Стяжки на цементной основе с нагреванием  | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | ≤ 45 x 45      | -         | ≤ 60 x 60      | -         | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 | -         | -         | -         |
| Ангидритные основания без нагревания *  | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | ≤ 45 x 45      | ≤ 60 x 60 | ≤ 60 x 60      | ≤ 45 x 45 | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 | ≤ 25 x 25 | ≤ 15 x 15 |
| Ангидритные основания с нагреванием *   | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | ≤ 45 x 45      | -         | ≤ 60 x 60      | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев                      | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | ≤ 45 x 45      | ≤ 45 x 45 | ≤ 60 x 60      | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Сборные железобетонные конструкции  | ≤ 90 x 90                | ≤ 75 x 75                | ≤ 30 x 30      | ≤ 45 x 45 | ≤ 60 x 60      | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камня, агломератных полов **  | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | -              | ≤ 60 x 60 | ≤ 45 x 45      | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Старые основания с остатками клея: полимерный клей, цементный клей (обязательное грунтование) | > 120 x 60<br>> 120 x 60 | ≤ 120 x 60<br>≤ 120 x 60 | -<br>≤ 30 x 30 | -<br>-    | -<br>≤ 60 x 60 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Основания с гидроизоляцией на цементной (одно и двухкомпонентной) основе                      | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | ≤ 30 x 30      | ≤ 45 x 45 | ≤ 60 x 60      | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

## Полы внутри жилых и общественных/коммерческих зданий (высоконагруженные)

|   |                          |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стяжки на цементной основе без нагревания   | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев                      | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сборные железобетонные конструкции  | ≤ 90 x 90                | ≤ 60 x 60                | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камня, агломератных полов **  | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старые основания с остатками клея: полимерный клей, цементный клей (обязательное грунтование) | > 120 x 60<br>> 120 x 60 | ≤ 120 x 60<br>≤ 120 x 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основания с гидроизоляцией на цементной (одно и двухкомпонентной) основе                      | > 120 x 60               | ≤ 120 x 60               | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Стены внутри жилых и общественных/коммерческих зданий

|  |            |            |           |           |                |   |           |           |           |           |           |
|--|------------|------------|-----------|-----------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Штукатурки на цементной и цементно-известковой основе                    | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 60 x 60 | ≤ 90 x 90 | ≤ 90 x 90      | - | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 |
| Гипсовая штукатурка  | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | ≤ 60 x 60      | - | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 | ≤ 15 x 15 |
| Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45      | - | -         | -         | -         | -         | -         |
| Сборные железобетонные конструкции                                       | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | ≤ 60 x 60 (ТО) | - | -         | -         | -         | -         | -         |
| Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камня ** | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 30 x 30 | -         | ≤ 60 x 60 (ТО) | - | -         | -         | -         | -         | -         |
| Основания с гидроизоляцией на цементной (одно и двухкомпонентной) основе | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 30 x 30 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45      | - | -         | -         | -         | -         | -         |
| Фиброцементные и цементные панели  | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 30 x 30 | -         | ≤ 45 x 45      | - | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 | -         | -         | -         |
| Влагостойкий и не влагостойкий гипсокартон ***                           | ≤ 90 x 90  | ≤ 60 x 60  | ≤ 30 x 30 | -         | ≤ 45 x 45      | - | -         | -         | -         | -         | -         |
| Газобетон *  | ≤ 90 x 90  | ≤ 60 x 60  | ≤ 30 x 30 | -         | ≤ 45 x 45      | - | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 | -         | -         | -         |

# Область применения цементных клеевых смесей Litokol

| Название и класс клея | HYPERFLEX K100 | SUPERFLEX K77, LITOLIGHT K16 | LITOPPLUS K55 | LITOSTONE K98, LITOSTONE K99 | LITOFLEX K80, LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ, LITOFLEX K80 ECO, LITOFLEX K81 | LITOFLOOR K66 | LITOGRES K44 Белый | LITOGRES K44 ECO |
|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--|---------------|--------------------|------------------|
| Тип основания         | C2 TE S2       | C2 TE S1                     | C2 TE         | C2F                          | C2E  | C2            | C1 T               | C1               |

## Полы снаружи жилых и общественных/коммерческих зданий

|  |            |            |           |           |           |           |           |           |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Стяжки на цементной основе без нагревания                                | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 30 x 30 | ≤ 45 x 45 | ≤ 60 x 60 | ≤ 60 x 60 | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 |
| Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 30 x 30 | -         | ≤ 45 x 45 | -         | -         | -         |
| Сборные железобетонные конструкции                                       | ≤ 90 x 90  | ≤ 60 x 60  | ≤ 30 x 30 | -         | ≤ 45 x 45 | -         | -         | -         |
| Основания с гидроизоляцией на цементной (одно и двухкомпонентной) основе | > 120 x 60 | ≤ 120 x 60 | ≤ 30 x 30 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | -         | -         | -         |

## Стены снаружи жилых и общественных/коммерческих зданий

|   |            |           |           |           |           |   |           |           |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Штукатурки на цементной и цементно-известковой основе   | > 120 x 60 | ≤ 90 x 90 | ≤ 30 x 30 | ≤ 45 x 45 | ≤ 45 x 45 | - | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 |
| Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев                                | > 120 x 60 | ≤ 90 x 90 | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 | -         | - | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 |
| Сборные железобетонные конструкции  | > 120 x 60 | ≤ 90 x 90 | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 | -         | - | -         | -         |
| Основания с гидроизоляцией на цементной (одно и двухкомпонентной) основе                                | > 120 x 60 | ≤ 90 x 90 | ≤ 30 x 30 | ≤ 30 x 30 | -         | - | -         | -         |
| Фиброцементные и цементные панели (с обязательным армированием с применением щелочестойкой стеклосетки) | ≤ 90 x 90  | ≤ 60 x 60 | ≤ 30 x 30 | -         | -         | - | -         | -         |

\* - с PRIMER C-м, влажность не более 0,5 %.

\*\* - промывка каустической содой.

\*\*\* - с PRIMER C-м на невлагостойкий.

(ТO) требуется посещение объекта, оценка основания и заключение от специалиста технической службы.